

DIM L-18
1.2567

Eigenschaften

Warmzäh, anlassbeständig, farbgleich.
Vergütbar, härtbar, nitrierbar, polierbar, verchrombar, bedingt ätzbar.

42-46 HRC (reines Schweißgut),
ölgehärtet 50-52 HRC,
angelassen 48 HRC

Empfohlene Anwendung

Warmarbeitsstähle
1.2343, 1.2344, 1.2367, 1.2606
1.2764, 1.2767
Hochglanzpolituren