

DIM L-20[©]

DIM L-20
3-GZ-55-ST

Eigenschaften

Rissunanfällig bei mehrlagigem Schweißen,
warmverschleißfest,
hochwertig,
stahlsortenübergreifend einsetzbar.
Vergütbar, härtbar, nitrierbar, polierbar, verchrombar, bedingt ätzbar.

53-58 HRC

Empfohlene Anwendung

1.2767 - 1.2343, 1.2344 - 1.2764
W100 – 321, W 360, W 403
1.2085 / 1.2365/67 / 1.2606
ELMAX
HOTVAR
GRANE
SVERKER
RIGOR
VANADIS
UNIMAX
Alu-Druckgussformen
SKT6

Analyse

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ti	Fe
0,35	0,3	1,2	7,0	2,0	0,3	Rest

Zeugnis der gelieferten Charge auf Anfrage.