Produkt- und Anwendungsblatt

DIM L-24 ©

DIM L-24
Martensitische Sonderlegierung
Cr-Si-W-Stahl

Eigenschaften

Schnitthaltig-zäh-schlagfest

Warmhärte: 57 - 59 HRC
Anlaßbeständig im Dauerbetrieb bis 700°C

Empfohlene Anwendung

Sehr gut geeignet für Obermesser bei
Warmabgratwerkzeugen oder Warmschermessern, in Verbindung mit DIM L-23 für Untermesser.

Die angezeigten Werte wurden vom jeweiligen Hersteller ermittelt. Dafür übernehmen wir keine Gewähr.