

DIM L-3 K56 ©

EN ISO 440: G 46 2 C G4Si1
G 46 4 M G4Si1
AWS A 5.18: ER70S-6

Un- und niedrig legierte Stähle

Eigenschaften

wie DIM L-40/31
nicht härtbar
nicht narb- oder ätzbar
Dehnung As: >40%

Empfohlene Anwendung

alle Werkzeugstähle,
Pufferlagen,
Risse aller Art,
Abdichten von Kühlkanälen,
hochfeste Verbindungen,
rost-chem. beständige Stähle,
chemischer Apparatebau.
CrNi - Stahlguss 1.4859 / 1.4876

Analyse

C	Si	Mn
0,08	1,05	1,65

Zeugnis der gelieferten Charge auf Anfrage.