Produkt- und Anwendungsblatt

DIM L-35 ©

DIM L-35
Cr-Stahl

Eigenschaften

Rostfrei, korrosionsbeständig,
hochglanzpolierfähig,
farbgleich,
seewasserbeständig,
marternsitisches Schweißgut.

Bis 48 HRC auf Cr-Stählen,
52-55 HRC auf C-Stählen, 1. Lage

Empfohlene Anwendung

Korrosionsbeständige
Kunststoff-Formenstähle
M 310 / 303 Extra
M 314 Extra / N 320 / 420SS
M 333 / M 390
ELMAX
ES Anticor SL
1.2316
C-Schnittstähle
1.2379
1.2080 / 82 / 83 / 85
1.2436
1.2842
1.4021 / 1.4034 / 1.4057 / 1.4112
hitzebest. Panzerungen (900°C),
an Maschinenteilen
(G)X35CrMo17
SUS420J2

Analyse

C	Si	Mn	Cr	Fe
0,22	0,7	0,7	17,5	Rest

Zeugnis der gelieferten Charge auf Anfrage.

Die angezeigten Werte wurden vom jeweiligen Hersteller ermittelt. Dafür übernehmen wir keine Gewähr.