

## DIM L-40/06<sup>©</sup>

**DIM L-40/06**  
2.4806  
Ni-Ba Legierung

### Eigenschaften

Wie DIM L-40/31  
nicht härtbar  
nicht narb- oder ätzbar

Dehnung As: >40%  
Zugfestigkeit Rm N/mm<sup>2</sup>: 680

### Empfohlene Anwendung

alle Werkzeugstähle  
Pufferlagen, Risse aller Art  
Abdichten von Kühlkanälen,  
hochfeste Verbindungen,  
rost-chem. beständige Stähle,  
chemischer Apparatebau.  
CrNi - Stahlguss 1.4859 / 1.4876

### Analyse

C	Si	Mn	Cr	Fe	Nb	Ni
< 0,02	< 0,2	3	20	0,8	2,7	Rest

Zeugnis der gelieferten Charge auf Anfrage.