

DIM L-70 / Al 99,5[©]

DIM L-70 99,5
3.0259 / Al99,5

Eigenschaften

Heißbrissanfällig,
Dehnung 35%,
Zugfestigkeit Rm N/mm²: 80

Empfohlene Anwendung

Reinalulegierungen
Al 99 – Al 99,8
Al-Leg. bis 2 Mg, 0,5 Si