

Produkt- und Anwendungsblatt

DIM L-70 / Al Mg4,5MnZr ©



DIM L-70 Al Mg4,5MnZr
3.3546 / AlMg4,5MnZr

Eigenschaften

Heißrissunempfindlich,
seewasserbeständig,
Dehnung 20%,
Zugfestigkeit Rm N/mm²: 300

Empfohlene Anwendung

Al-Mg Legierungen
Verbindungsschweißungen