

DIM L-70 / Al Mg5 ©

DIM L-70 Mg5
3.3556 / AlMg5

Eigenschaften

Gut fließend,
seewasserbeständig,
Muss eingesetzt werden, wenn später eloxiert werden soll (hier keine Silizium-Legierung verwenden).
Dehnung 25%,
Zugfestigkeit Rm N/mm²: 250

Empfohlene Anwendung

Wenn später eloxiert werden soll
Alu-Bauteile
Alu-Gussteile
Bleche
Al-Mg-Leg. untereinander