

DIM L-81[©]

DIM L-81
Mehrstoffbronze

Eigenschaften

Seewasserbeständig,
Dehnung: > 30%

Empfohlene Anwendung

1. Lage auf Werkzeugstahl
wenn mit DIM L-80 aufgeschweißt werden soll und in der Verbindung zum Werkzeugstahl Mikrorisse auftreten.

Für Puffer u.- Zwischenlagen, wenn mit DIM L-80 höher 5 mm aufgeschweißt werden soll.

2.0920/36/60/70/75 u.ä.