

## DIM L-82 ©

**DIM L-82**  
98 % Kupfer

### Eigenschaften

Hohe elektrische Leitfähigkeit,  
zähfließend,  
farbgleich zu dunklen Cu-Sorten.

### Empfohlene Anwendung

Kupfer-Ampcoloy-Sorten  
Erodier Elektroden  
Kühleinsätze

### Analyse

Sn	Mn	Ni	Si	Cu
0,8	< 0,25	< 0,3	< 0,4	Rest

Zeugnis der gelieferten Charge auf Anfrage.