

DIM L-9 ©

DIM L-9
Sonderlegierung

Eigenschaften

Farbgleich zu 1.2311/12
Zugfestigkeit Rm nach dem Ziehen ca. 1250 – 1600 N/mm² (je nach dm).
Vergütbar, härtbar, nitrierbar, polierbar, ätzbar, verchrombar.

Härtbar auf ca. 60 HRC

Empfohlene Anwendung

13CrMo4 - 42CrMo4
1.2311 / 1.2312
1.2738
1.1730 / C 45 (ungehärtet)
1.6565 / 1.7218/19/25/27 1.7335/80
1.8519 / 1.8550
TOOLOX 33
IMPAX
P 20
GP240GH (1.0619)
SCM420/430/435/440 ... SCr440